※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#3	2 C/#7	3 C/#108	4 C/#215	5 C/#255	6 C/#266	7 C/#300	8 C/#72
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4-5	4-5	3-4	3	4	2-3	2-3	4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	酸素系漂白剤（級）	JIS L 0889		変退色								
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	汗耐光（級）	JIS L 0888 B法	酸	変退色								
			アルカリ	変退色								
	色泣き（級）	大丸法Ⅰ法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法（A-Ao）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ						0.4		
				ヨコ						-0.5		
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ				1.0				
				ヨコ				-0.3				
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								-1.6
				ヨコ								-1.6
	ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向							0.7	
				ヨコ方向							1.1	
	破裂強さ（kPa）	JIS L 1096 ミューレン形法										
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ							42.8	
				ヨコ							33.1	
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ							1070 21.5	
				ヨコ							527 17.2	
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 オフ	2 ベージュ	3 ベージュ	4 茶	5 カーキ	6 紺	7 黒	8 ラベンダー

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル ㈱
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	CPTオーガニック40/2強撚ツイル圧縮シリコン含侵
	品番	BD3306
	色数	9点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2019年11月1日
発行	2019年11月6日 報告書No. TO-1912318-①
処理	受付 江口 / 担当 山本 / 確認 佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	
C/#3	綿 100

試（東）様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	9 C/#257	10	11	12	13	14	15	16
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5　4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5　4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5　4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
	酸素系漂白剤（級）	JIS L 0889		変退色								
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	汗耐光（級）	JIS L 0888 B法	酸	変退色								
			アルカリ	変退色								
	色泣き（級）	大丸法Ⅰ法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法（A-Ao）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
	ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		ウェール								
				コース								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	破裂強さ（kPa）	JIS L 1096 ミューレン形法										
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	9 グリーン	10	11	12	13	14	15	16
	[redacted]							

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル ㈱
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	CPTオーガニック40/2強撚ツイル圧縮シリコン含侵
	品番	BD3306
	色数	9点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2019年11月1日
発行	2019年11月6日 報告書No. TO-1912318-②
処理	受付：江口　担当：山本　確認：佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#283	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（石油系）	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重49.0N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 チャコール	2	3	4	5	6	7	8

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル ㈱
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	オーガニック40/2強撚ツイル 圧縮シリコン含浸
	品番	BD3306
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2020年5月14日		
発行	2020年5月19日 報告書No. TO-2003509		
処理	受付	担当	確認
	江口	山本	佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布		

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#4	2 C/#153	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上						
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5						
				液汚染	4-5	4-5						
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5						
			アルカリ	変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5						
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5						
				湿潤	4-5	4						
	ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5	4-5						
				液汚染	4-5	4-5						
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重49.0N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ｽﾄﾘｯﾌﾟ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ﾍﾟﾝｼﾞｭﾗﾑ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								
	スナッグ（級）	JIS L 1058 ICI形メース試験機法		タテ方向								
				ヨコ方向								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 ベージュ	2 グリーングレー	3	4	5	6	7	8

納入先		
	会社名	
	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル ㈱
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	オーガニック40/2 強撚ツイル圧縮シリコン含浸
	品番	BD3306
	色数	2点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2021年8月3日
発行	2021年8月5日 報告書No. TO-2106474
処理	受付：江口　担当：山本　確認：佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#80	2 C/#211	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4	3-4						
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4	4-5						
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5						
				液汚染	4-5	4-5						
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5						
			アルカリ	変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5						
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5						
				湿潤	3-4	4						
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5	4-5						
				汚染	4-5	4-5						
				液汚染	4-5	4-5						
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重49.0N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 ブルーグレー	2 モカ	3	4	5	6	7	8

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル ㈱
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	コンパクトオーガニック 40/2強撚ツイル圧縮シリコン含浸
	品番	BD3306
	色数	2点
依頼書記載混用率（%）		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2023年1月18日
発行	2023年1月20日 報告書No. TO-2300347
処理	受付 江口 / 担当 / 確認 神崎
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1