※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#OW	2 C/#7	3 C/#80	4 C/#155	5 C/#165	6 C/#211	7 C/#266	8 C/#300
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4
			アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
				湿潤		4-5	4-5	4	3	4	2-3	2-3
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	酸	変退色								
			アルカリ	変退色								
	塩素処理水(級)	JIS L 0884 A法		変退色								
	色泣き(級)	大丸法Ⅰ法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法(A-Ao)												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ		-0.3						
				ヨコ		-0.2						
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ			-0.8					
				ヨコ			0.3					
	ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ	-2.5							
				ヨコ	-0.3							
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法(荷重49.0N)		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)		タテ方向								1.0
				ヨコ方向								0.4
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								8.0
				ヨコ								8.0
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 オフホワイト	2 ベージュ	3 ライトグレー	4 カーキ	5 ブルー	6 モカ	7 ネイビー	8 ブラック
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN		

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル（株）
	担当者	下村
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	CTタイプライターストレッチ
	品番	BD2699
	色数	8点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	平成29年1月20日
発行	平成29年1月24日 報告書No. TO-610537
処理	受付：山本　担当：佐藤　確認：森
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2 C/#80	
綿	69.5
ポリエステル	30.5

試(東)様式 TO－5－1－1

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 214	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	3							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 4−5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4 4							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4 4							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	商業ドライクリーニング パークロロエチレン		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	伸長率及び伸長弾性率 (%)	JIS L 1096 B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長弾性率(30秒後)									
			伸長弾性率(1時間後)									

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 214	2	3	4	5	6	7	8
								

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	CTタイプライターストレッチ
	品番	BD2699
	色数	1点
	コードNo.	
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 28 年 12 月 27 日
発行	平成 29 年 1 月 5 日
	報告書 No. OS-605232
処理	受付: 平岡 / 担当: 梅田 / 確認: 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 278	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 | 4−5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4−5 | 4−5							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4−5 | 4−5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地	1 278	2	3	4	5	6	7	8
	[redacted]							

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	TCタイプライター 品番 BD2699 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格 ・ 不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 29 年 6 月 27 日
発行	平成 29 年 6 月 29 日 報告書 No. OS-701582
処理	受付: 平岡 / 担当: 數中 / 確認: 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 34−S	2 126−S	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4	4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5	4−5						
				汚染	4−5 | 4−5	4−5 | 4−5						
				液汚染	4−5	4−5						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5	4−5						
				汚染	4−5 | 4−5	4−5 | 4−5						
			アルカリ	変退色	4−5	4−5						
				汚染	4−5 | 4−5	4−5 | 4−5						
	摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ型		乾燥	4−5	4−5						
				湿潤	4−5	4						
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5	4−5						
				汚染	4−5	4−5						
				液汚染	4−5	4−5						
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 34−S	2 126−S	3	4	5	6	7	8
	MENKEN	MENKEN						

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	CTタイプライター 品番 BD2699 色数 2点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格 ・ 不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4561
受付	平成 29 年 8 月 1 日
発行	平成 29 年 8 月 3 日 報告書 No. OS-702488
処理	受付: 平岡 / 担当: 數中 / 確認: 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/# 108	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 II形		乾燥	4-5							
				湿潤	4-5							
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（石油系）	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重49.0N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 ベージュ	2	3	4	5	6	7	8
	MENKEN MENK							

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル (株)
	担当者	山口
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	コンパクト/T400 タイプライターストレッチ バイオエアフロー
	品番	BD2699
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2020年10月28日
発行	2020年10月30日
	報告書No. TO-2008667
処理	受付：江口　担当：山本　確認：佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対する
ものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#4	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	5							
				湿潤	4-5							
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重49.0N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 淡ベージュ	2	3	4	5	6	7	8
	MENKEN	M						

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル ㈱
	担当者	山口
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	C/Tタイプライターストレッチ バイオエアフロー
	品番	BD2699
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2022年4月25日
発行	2022年4月27日 報告書No. TO-2202929
処理	受付：江口　担当：山本　確認：森
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1