

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1 C/#265	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4						
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4						
			汚染	4-5	4-5					
			液汚染	4						
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5					
			アルカリ	汚染	4-5	4-5				
				変退色	4-5					
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	3						
			湿潤	2-3						
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4						
汚染			4							
液汚染			4-5							
塩素処理水(級)	JIS L 0884 A法	変退色								
水(級)	JIS L 0846	変退色								
		汚染								
汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	酸	変退色							
		アルカリ	変退色							
色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法(A-Ao)										
寸法変化率(%)	浸せき法	JIS L 1096 D法	タテ							
		ヨコ								
	ドライ法(石油系)	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥	タテ							
			ヨコ							
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ							
ヨコ										
洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し	タテ								
		ヨコ								
物性	滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)	タテ方向							
			ヨコ方向							
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュレン法								
	引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	タテ							
			ヨコ							
引裂強さ(N)	JIS L 1096 ベンジュラム法	タテ								
		ヨコ								
ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間								

備考

生地	1 ライトネビー	2	3	4	5	6	7	8
本								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル (株)
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10~8F TEL03-6409-0335 FAX03-6409-0339 ムラ系バックサテンストレッチ 染料顔料
	品名	品番 BD4031 色数 1点
依頼書記載混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	ホルムアルデヒド	合格(点) 不合格(点)
	物性	合格・不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
	受付	平成30年9月5日	
発行	平成30年9月7日 報告書No. TO-805892		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

混用率(%)	
JIS L 1030-2	

試(東)様式 TO-5-1-1

MEMKEN