

# 生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1	OW	2	3	3	7	4	34	5	153	6	211	7	255	8	266		
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4		3-4		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4		
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色			4		4-5	4		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
			汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色			4-5		4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色			4-5		4-5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥			4-5		4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
			湿潤			4-5		4		4		3-4	3-4		3		2-3			
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色			4-5		4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染					4-5		4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
液汚染					4-5		4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き (級)	大丸法	汚染																		
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)		実測値																		
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ										-2.5							
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ						0.0				0.0							
	中温ワシヤ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ																	
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ						0.6				0.1							
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ																	
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ベンジユラム法	タテ																	
			ヨコ																	
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 スリップ法	タテ																	
			ヨコ																	
破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミュレン形法																			
ヒリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間																		

備考 3: 淡色扱い  
 ※印: 依頼者より、再生繊維(セルロース)は再生繊維(テンセル)との提示あり  
依頼者指定項目

生地見本	1	OW	2	3	3	7	4	34	5	153	6	211	7	255	8	266

納入先	会社名	
	ブランド	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスメテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	テンセルリネンツイル 品番 BD5710 色数 10点
依頼者記載	混用率(%)	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	物性	
	ホルムアルデヒド	

試験機関名 一般財団法人 繊維品質検査協会  
 大阪試験センター  
 〒592-8335  
 堺市西区浜寺石津町東2-5-25  
 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501

受付 2021年6月16日  
 発行 2021年6月18日  
 報告書 No. OS-2103353 (1/2)

処理	受付	担当	確認

添付白布 綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布

混用率(%)	麻 55.1 再生繊維(セルロース)※ 44.9
JIS L1030-2	
3	

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地	1	283	2	300	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色		4		4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色		4-5		4-5						
			汚染		4-5		4		4-5				
			液汚染		4-5		3-4						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色		4-5		4-5					
				汚染		4-5		4		4			
			アルカリ	変退色		4-5		4-5					
				汚染		4-5		4		3-4		4-5	
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥		4		4						
			湿潤		2-3		2★						
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色		4-5		4-5							
		汚染		4-5		4-5							
		液汚染		4-5		4-5							
色泣き (級)	大丸法	汚染											
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)			実測値										
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ ヨコ										
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ ヨコ										
	中温ワシヤ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ ヨコ										
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ ヨコ										
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ ヨコ			0.4 0.5							
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ベンジユラム法	タテ ヨコ			51.9 57.8							
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法	タテ ヨコ			587 553	11.5 15.2						
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法											
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間										
	備考 ★印:濃色基準適用												
依頼者指定項目													
生地	1	283	2	300	3	4	5	6	7	8			

納入先	会社名	
	ブランド	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	テンセルリネンツイル 品番 BD5710 色数 10点
依頼者記載混用率(%)	/	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	物性	
	ホルムアルデヒド	

試験機関名	一般財団法人 関ヶ原品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501	
受付	2021年6月16日	
発行	2021年6月18日 報告書 No. OS-2103353 (2/2)	
処理	受付	確認
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布	

混用率(%)	/	
JIS L1030-2		



※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。