

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法	生地	1	OW	2	182	3	211	4	215	5	266	6	300	7	8	
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色		4		4		4以上		4以上		4以上		4以上			
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	変退色				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥					4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4			
			湿潤					4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4-5			
			ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汚染								4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き (級)	大丸法	汚染																
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)			実測値															
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ						0.2									
			ヨコ						0.3									
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ						0.0									
			ヨコ						0.3									
中温ワシヤ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ																
		ヨコ																
プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ							0.3									
		ヨコ							0.2									
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ												0.6			
			ヨコ												0.4			
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ベンジウム法	タテ													47.1		
			ヨコ													17.3		
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法	タテ												1040	68.1		
			ヨコ												608	87.9		
はっ水度 (級)	JIS L 1092 スプレー試験	初期													5,5,5			
		洗濯後*													3,3,3			
ビリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間						5.0										

備考 *印: JIS L 1930 C4M法 3回処理 吊干し乾燥

依頼者指定項目

生地	1	OW	2	182	3	211	4	215	5	266	6	300	7	8
日本														

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロトを代表するものではありません。

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	強撚ポリエステルナチュラルストレッチ シワ撥水 品番 BD6261 色数 6点
依頼者記載 混用率(%)	/	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	物性	
	ホルムアルデヒド	

試験機関名 一般財団法人 メンケン品質検査協会
大阪試験センター
〒592-8335
堺市西区浜寺石津町東2-5-25
TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501

受付 2020年2月28日

発行 2020年3月3日

報告書 No. OS-2000966

受付 担当 確認

処理 平岡 梅田 小暮

添付白布 綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布

混用率(%)
JIS L1030-2
OW
ポリエステル 100