

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1 7 ベージュ	2 142 テラコッタ	3 255 カーキ	4 259 グリーン	5 266 ネイビー	6 300 ブラック	7	8	
染色 堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4		
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4		
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	3	3-4	3-4
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4-5	4	4
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4	4	4	4-5	3	3-4		
	ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汚染			4	4	4	4	4-5	4			
液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き (級)	大丸法	汚染									
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)		実測値	()	()	()	()	()	()	()	()	
寸法 変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ		-3.0						
		ヨコ		-1.8							
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ			-0.3					
		ヨコ			0.1						
中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ									
	ヨコ										
プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ				-0.3					
		ヨコ				-0.5					
物 性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ					0.5			
		ヨコ					0.5				
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法	タテ					14.9			
		ヨコ					32.9				
	引張強さ (N%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法	タテ					849	22.8		
ヨコ						1130	45.3				
はっ水度 (級)	JIS L 1092 スプレー試験	初期	4, 4, 4								
ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	洗濯後*	2, 2, 2								
		10時間									

備考 *印: JIS L 1930 C4M法 3回処理 吊干し乾燥

依頼者指定項目

生地	1 7 ベージュ	2 142 テラコッタ	3 255 カーキ	4 259 グリーン	5 266 ネイビー	6 300 ブラック	7	8
生地 目本	MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN							

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	ハイカウントC/N馬布 撥水加工
		品番 BD76761 色数 6点
コードNo.		
依頼者記載 混用率(%)	/	

判定	適用規格	/	
	染色堅牢度	合格(色)	不合格(色)
	物性	合格・不合格	
	ホルムアルデヒド	合格(色)	不合格(色)

試験機関名 一般財団法人 メンケン品質検査協会
大阪試験センター
〒592-8335
堺市西区浜寺石津町東2-5-25
TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501

受付 平成 31 年 3 月 6 日
発行 平成 31 年 3 月 8 日
報告書 No OS-1900352

処理	受付	担当	確認
	平岡	梅田	藤本
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布		

混用率(%)	綿	72.4
JIS L1030-2	ナイロン	27.6
7(ベージュ)		

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	1	P	2	3	4	5	6	7	8	
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色		4								
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号		変退色										
				汚染										
				液汚染										
	汗 (級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色										
				汚染										
				変退色										
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形		乾燥										
				湿潤										
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色										
色泣き (級)	大丸法		汚染											
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値 () () () () () () () ()										
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ										
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ										
				ヨコ										
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ		-2.7								
プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ											
			ヨコ											
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ										
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ベンジュラム法		タテ		14.7								
				ヨコ		21.2								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ										
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法		タテ										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間										
備考														
依頼者指定項目														
生地見本	1	P	2	3	4	5	6	7	8					

納入先	会社名		
	担当者		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納者コード		
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社	
	担当者	岸本	
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065	
	品名	C/Nハイカウント馬布	
		品番	色数
BD76761		1点	
	コードNo.		
依頼者記載混用率(%)	/		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名 一般財団法人 メンケン品質検査協会
大阪試験センター
〒592-8335
堺市西区浜寺石津町東2-5-25
TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501

受付 平成 31 年 2 月 28 日
発行 平成 31 年 3 月 4 日
報告書 No. OS-1900944

処理 受付 担当 確認

添付白布 綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布

混用率(%)
JIS L1030-2

*本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

