

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1	3	2	7	3	213	4	255	5	266	6	278	7	300	8		
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4以上	3-4	4以上	3-4	4以上					
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4	3-4						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
			湿潤	4	3-4	2-3	2-3	2	2	2	2								
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
ドライクリーニンク (級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き (級)	大丸法	汚染																	
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)		実測値																	
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ														-1.0		
			ヨコ														0.9		
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ														-0.3		
			ヨコ														-0.5		
中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ																	
		ヨコ																	
プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ															-0.3		
		ヨコ															-0.3		
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ			4.3					4.2						4.5		
			ヨコ			0.7					0.9						0.7		
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジウム法	タテ														24.1		
			ヨコ														24.2		
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 スリップ法	タテ													489	6.80		
			ヨコ												669	34.2			
破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミュレン形法																		
ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間															4.0		

生地見本	1	3	2	7	3	213	4	255	5	266	6	278	7	300	8
	KEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENK

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであり、別を代表するものではありません。

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	会社名	コスメテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	リクライトクロス プレミアムスエード 品番 BD8637 色数 7点
依頼者記載 混用率(%)	/	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	物性	
	ホルムアルデヒド	

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501		
受付	2020年11月12日		
発行	2020年11月16日 報告書 No. OS-2005587		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布		

混用率(%)		
JIS L1030-2	綿	100
3		

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地		1	2	215	284	3	4	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	3-4	3-4								
	洗濯 (級)	JIS L 0844		変退色	4-5	4-5								
		A-2号		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
	汗 (級)	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5								
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
		0848	アルカリ	変退色	4-5	4-5								
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
	摩擦 (級)	JIS L 0849		乾燥	4-5	4-5								
		II形		湿潤	2-3	2-3								
	ドライクリーニン	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5								
汚染				4-5	4-5									
				液汚染	4-5	4-5								
ホルムアルデヒド				JIS L 1041 A法 (A-A0)		実測値								
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法	タテ											
		吊干し乾燥	ヨコ											
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法	タテ											
		低温タンブル乾燥	ヨコ											
中温ワシヤ法	JIS L 1096 F-2法	タテ												
	タンブル乾燥	ヨコ												
プレス法	JIS L 1096	H-2法	タテ											
			ヨコ											
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ											
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法	タテ											
		ベンジユラム法	ヨコ											
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法	タテ											
		ストリップ法	ヨコ											
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法												
ピリング (級)	JIS L 1076	10時間												
備考														
依頼者指定項目														
生地見本	1	215	2	284	3	4	5	6	7	8				

納入先	会社名	
	ブランド	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
品名	品番	BD8637
	色数	2点
依頼者記載混用率 (%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	物性	
	ホルムアルデヒド	

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501	
受付	2021年11月29日	
発行	2021年12月1日	
	報告書	№ OS-2106462
処理	受付	梅
	担当	小
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多織交織布	

混用率 (%)	
JIS L1030-2	

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

N